

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Державного підприємства
«Дніпропетровський регіональний
випробувальний центр по сертифікації та
екології будівельних матеріалів»



О.Г. Удовиченко

« 11 » липня 2013 р.

Примірник № 2
Аркушів 3
Аркуш 1

ПРОТОКОЛ № 55

за результатами контрольних випробувань
цегли керамічної ручного формування за ДСТУ Б В.2.7-42-97
«Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості
будівельних матеріалів і виробів» за показником водопоглинання.

ВИКОНАВЕЦЬ: Випробувальна лабораторія Державного підприємства
«Дніпропетровський регіональний випробувальний центр по
сертифікації та екології будівельних матеріалів»
Акредитована в НААУ на відповідність вимогам
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006
Атестат акредитації № 2 Т 266 от 17.07.2012 р.
дійсний до 16.07.2017 р.
Адреса: 49027, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 3а
Код ЄДРПОУ 05246852; тел./факс: (056) 745-02-32

ЗАМОВНИК: ТОВ «Керамброк»
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Саксаганського, 60.
Код ЄДРПОУ 13446329; тел./факс: (056) 726-90-55

ДОГОВІР: № 05/13 від 10 січня 2013 р.

1. Виготовлення та відбір зразків продукції
проводився представниками ЗАМОВНИКА 05.07.2013 р.
 2. Акт відбору зразків продукції 08.07.2013 р.
 3. Дата отримання зразків продукції на випробування 08.07.2013 р.
 4. Дата початку випробувань 08.07.2013 р.
 5. Дата закінчення випробувань 11.07.2013 р.
6. Випробування проводились у відповідності з вимогами нормативної документації:
- ДСТУ Б В.2.7-42-97 «Будівельні матеріали. Методи визначення водопоглинання, густини і морозостійкості будівельних матеріалів і виробів»
 - ДСТУ Б В.2.7-61:2008 «Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови»
 - ДСТУ-Н Б В.1.3:2009 «Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунків та контроль точності геометричних параметрів. Настанова»
7. Мета випробувань: проведення контрольних випробувань цегли керамічної ручного формування за показником водопоглинання згідно з ДСТУ Б В.2.7-42-97.
8. Для проведення випробувань використовувалися наступні засоби вимірювальної техніки та випробувальне обладнання, повірене та атестоване ДП «Дніпростандартметрологія» у встановленому порядку, згідно з затвердженим графіком.

Таблиця № 1

№ пп	Найменування ВО и ЗВТ	Тип	Номер	Діапазон вимірювань	Клас точності, похибка	Дата повірки, № свідоцтва
1	Сушильна шафа	СНОЛ-3,5	06397	0...300 °С	± 2 °С	Ат. №15-3/361-1 від 12.06.2013 р.
2	Ваги циферблатні	ВНЦ-10	104816	5 г...10 кг	Ц.п. 5 г пох. ± 5 г	Клеймо від 27.05.2013 р.
3	Комплект гир	КГ-5-5	Інв. №5	1...5 кг	4 кл.	Клейма від 27.05.2013 р.
4	Гігрометр психрометричний	ВИТ-2	Інв. № 21	16...40 °С	± 0,2 °С	Св. № 15-0/164-1 від 08.02.2013 р.
5	Термометр скляний спиртовий	ТТЖ	Інв. № 20	0...200 °С	Ц.п. 2 °С пох. ± 0,5 °С	4 кв. 2011 г.

Допоміжне обладнання: бак для насичення зразків водою.

9. Результати візуального огляду зразків перед випробуваннями: на випробування надана цегла керамічна ручного формування у кількості 5 шт. номінальними розмірами 250x120x65 мм, правильної геометричної форми прямокутного паралелепіпеда темно-коричневого кольору з виїмкою по одній постелі розміром 120x35 x25 мм. Цегла без видимих дефектів, тріщин, пошкоджень та відбитостей кутів. Зразки позначені замовником: «К-Б ручн. 1...5».

Лабораторний шифр зразків – «№ 34/КБ»

10. Умови проведення випробувань:

- температура в приміщенні - 24...25 °С
- відносна вологість повітря - 61...71 %
- температура води у баку для відтавання - плюс 22...23 °С
- атмосферний тиск - 742...746 мм. рт. ст.

11. Особливості поведінки зразків продукції під час випробувань: не виявлено.

12. Результати контрольних випробувань зразків цегли керамічної ручного формування ТОВ «Керамброк» за ДСТУ Б В.2.7-42-97, наведені в таблиці 2.

Таблиця № 2

№ пп	Найменування показників за ДСТУ Б В.2.7-61:2008	Характеристики		№№ зразків
		Вимоги до показників за ДСТУ Б В.2.7-61:2008	Фактичні значення	
1	2	3	4	5
1	Водопоглинання рядових виробів – п. 5.4, %	Для рядових повнотілих виробів не менше 8 % за масою	5,7 9,1 13,7 8,3 9,3 <hr style="width: 50px; margin: 0 auto;"/> середнє 9,2	1 2 3 4 5

ВИСНОВОК: після проведення випробувань цегли керамічної ручного формування, відібраної згідно з актом відбору від 08.07.2013 р. встановлено відповідність продукції вимогам ДСТУ Б В.2.7-61:2008 за показником водопоглинання, що становить 9,2 %.

- Примітки: 1. Протокол випробувань відноситься тільки до тих зразків, що доставлені у ВЛ згідно з актом відбору .
2. Протокол складений у двох примірниках.
3. Повне або часткове тиражування чинного протоколу без дозволу ВЛ не допускається .

Відповідальний виконавець: провідний інженер ВЛ  А. О. Удовиченко